

SIGILLANTI PER FUGHE

Norma EN 13888

Questa norma stabilisce i criteri ed i metodi di prova per la classificazione dei sigillanti per pavimenti e rivestimenti in ceramica e materiali affini.

Essa suddivide i sigillanti in 2 categorie contraddistinte da 2 lettere dell'alfabeto:

CG = cementizi. Sigillanti in polvere a base di cemento da mescolare con acqua o con un apposito liquido al momento dell'utilizzo in cantiere.

RG = reattivi. Sigillanti composti cioè da due o più componenti da mescolare tra loro al momento dell'utilizzo in cantiere.

Categoria di appartenenza



Classe di resistenza

Normativa di riferimento



Categoria di appartenenza

Normativa di riferimento

Per i prodotti della categoria CG è poi prevista una ulteriore distinzione in due classi in base ai valori dei risultati dei test:

Classe 1 = sigillante normale, che raggiunge cioè i valori minimi richiesti in tutti i test previsti.

Classe 2 = sigillante con assorbimento d'acqua ridotto (W) e resistenza all'abrasione superiore (A).

Per il momento non è prevista la marcatura ce per questa tipologia di materiali.