

GUIDA ALLA SCELTA DEGLI ADESIVI PER PAVIMENTI

Nei riquadri è indicata la lunghezza massima del lato maggiore della piastrella in cm.

AVVERTENZA: le informazioni riportate nella seguente tabella sono derivate dalla nostra esperienza.

Attenersi in ogni caso alle normative in vigore nel paese di utilizzo del prodotto.

LUNGHEZZA MASSIMA DEL LATO MAGGIORE DELLA PIASTRELLA (cm)		ADESIVO AD ALTE PRESTAZIONI PER CERAMICA E PIETRE NATURALI STABILI											ADESIVO EPOSSI POLIURETANICO AD ALTE PRESTAZIONI
		BENFERFLEX+S1	BENFERFLEX C2	Benfer ECOFlex	BENFERFLEX SEMI FLUIDE	BENFERFLEX RAPIDO	Benfer ECOFlex SP	BENFERGRIP+	BENFERGRIP C2TE	BENFERGRIP C2TE + CEMLATEX 600	BENFERFIX C2TE	BENFERFIX EXTRA	
Classificazione EN 12004		C2TES1 C2E (G)S1	C2TE S1	C2TE S1	C2 E S1	C2FTE S1	C2TE S1	C2TE	C2TE	C2TE S2	C2TE	C1TE	R2T
SUPPORTI AMMESSI													
ESTERNO	Calcestruzzo stagionato	120	120	120	120	120	120	45	45	120	45		120
	Massetti cementizi	120	120	120	120	120	120	45	45	120	45	30	120
	Impermeabilizzanti flessibili	120	120	120	120	120	120			120			120
INTERNO	Calcestruzzo stagionato	90	90	90	90	90	90	45	45	360	45		360
	Massetti cementizi anche riscaldati	360 ¹	360 ¹	360 ¹	360 ¹	360 ¹	360 ¹	90 ²	90 ²	360 ¹	90 ²	45 ³	360 ¹
	Massetti fluido cementizio anche riscaldati	360 ¹	360 ¹	360 ¹	360 ¹	360 ¹	360 ¹	90 ²	90 ²	360 ¹	90 ²		360 ¹
	Massetti fluido in anidride anche riscaldati	120 ¹	120 ¹	120 ¹	120 ¹		120 ¹	60 ²	60 ²	60 ²	60 ²		120 ¹
	Vecchie piastrelle	360	360	360	360	360	360	90	90	360	90		360
	Pannelli in conglomerato legnoso	60	60	60	60	60	60			60			90
	Impermeabilizzanti flessibili	360	360	360	360	360	360			360			360
PISCINA	Calcestruzzo stagionato	90	90	90	90	90	90	30	30	120	30		120
	Massetti cementizi	90	90	90	90	90	90	30	30	120	30		120
	Impermeabilizzanti flessibili	90	90	90	90	90	90			120			120
	Acciaio / PVC												60

OSSERVAZIONI:

-  Uso non ammesso
-  Consigliata abrasione del sottofondo
-  Presa rapida
-  Trattamento con primer specifico

¹ con riscaldamento elettrico massimo 90 cm

² ammesso solo con riscaldamento ad acqua

³ solo non riscaldato