



ACQUASHIELD-1KF

Rivestimento impermeabilizzante flessibile a base di cemento e polimeri, monocomponente

- Sistema impermeabilizzante flessibile senza giunti con capacità di crack-bridging
- Indicato per tutti i sottofondi in grado di sopportare peso normalmente usati nelle costruzioni
- Indurimento idraulico
- Applicazione semplice ed efficiente
- Può essere applicato a pennello, a spatola o a spruzzo con un'equipaggiamento appropriato
- Aderisce senza primer ai sottofondi umidi
- Permeabile al vapore, resistente al gelo, ai raggi UV ed all'invecchiamento
- Impermeabilizzazione strutturale in conformità con la norma DIN 18 195 parte 2 tavola 8
- Basso consumo, solo 2,3 kg/m²
- Conforme alla norma EN14891
- **CE**



CARATTERISTICHE TECNICHE: Sistema impermeabilizzante aderente flessibile a base di cemento e polimeri, monocomponente per piastrelle con capacità di crack-bridging e basso consumo.

CAMPI DI APPLICAZIONE: Per un'impermeabilizzazione sicura, durevole ed efficiente sotto le piastrelle esposte regolarmente al contatto con l'acqua come per esempio nei bagni e nelle cucine domestiche, nelle sale di lavaggio pubbliche e private così in balconi e terrazzi e nelle aree limitrofe alle vasche delle piscine. Le giunzioni fra pavimento e parete devono essere rinforzate con BSWTAPE. ACQUASHIELD-1KF é indicato per le aree umide classificate come A1/A2 in conformità con il criterio dei test tecnici e nelle aree umide classificate come 0, A01, A02 in conformità con le schede informative ZDB (* 1).

VOCE DI CAPITOLATO:

Fornitura e posa di malta cementizia flessibile monocomponente a base di cemento e polimeri conforme alla EN ISO 14891 per l'impermeabilizzazione interna ed esterna di tutti i sottofondi portanti normalmente utilizzati negli edifici tipo ACQUASHIELD-1KF di Benfer. Sono sempre necessari almeno due strati di ACQUASHIELD-1KF per uno spessore complessivo di almeno 1,5 mm. La seconda mano deve essere applicata solo quando la prima non possa essere danneggiata da applicazioni successive (a 20 °C non prima di 4 ore). Per scongiurare la possibilità che si formino fessure evitare applicazioni troppo spesse, maggiori di 2 kg/m² (circa 1 mm di spessore del film asciutto) in una applicazione.



ASSISTENZA
TECNICA



GARANZIA
ASSICURATIVA



MEETING
TECNICI



PER USO
PROFESSIONALE

MODALITÀ D'USO:**PREPARAZIONE DEI SOTTOFONDI:**

Il sottofondo deve essere preparato come prescritto dalla norma DIN 18157. La superficie deve essere in grado di sopportare peso, piana e non porosa. Deve essere priva di nidi di ghiaia, grasso, polvere, cavità, fessure e increspature e da inibitori di adesione come olio, pitture parti poco consistenti e materiale disperso.

Sono sottofondi adatti il calcestruzzo liscio, gli intonaci di categoria PII e PIII, le pareti in mattoni, i massetti cementizi, il cartongesso resistente all'umidità, e i pannelli di fibra e gesso.

Lisciare i sottofondi con grandi pori come i blocchi di cemento per fondazioni, i blocchi di calcestruzzo pesante e la muratura. Bagnare i sottofondi in modo che al momento dell'applicazione siano umidi senza ristagni di acqua. Applicare il Primer BENFERPRIM ai sottofondi molto porosi a base di gesso o in cartongesso, per migliorare l'adesione.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO:

Versare circa 4,0-4,5 litri di acqua pulita in un recipiente pulito, aggiungere la polvere e mescolare sino ad ottenere una pasta omogenea e priva di grumi. E' necessaria una miscelazione di circa 2-3 minuti con un mescolatore meccanico che lavori a circa 500-700 giri al minuto.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO:

Applicare ACQUASHIELD-1KF a spruzzo, a pennello o a spatola in almeno due mani. La seconda mano così come le eventuali successive deve essere applicata solo quando la precedente sia indurita a sufficienza da non esserene danneggiata.

Evitare di applicare quantità maggiori di 2 kg/m² per mano, perché potrebbero crearsi delle fessure dovute all'elevato contenuto di polimeri.

Angoli interni e giunti fra parete e pavimento: Nastri impermeabilizzanti indicati:

BSWTAPE e pezzi speciali preformati secondo la necessità.

Incollare il nastro impermeabile BSWTAPE indicato per il tipo di applicazione con ACQUASHIELD-1KF e inglobarlo poi nella seconda mano applicata.

AVVERTENZE:

- Proteggere le aree che non devono essere trattate con ACQUASHIELD-1KF.
- Evitare di scendere al di sotto del punto di rugiada durante la fase di asciugamento (formazione di condensa) di ACQUASHIELD-1KF.
- Alle alte temperature é possibile che il prodotto risulti leggermente appiccicoso a causa dell'alto contenuto di polimeri. In questo caso raccomandiamo di eseguire un post trattamento con un velo d'acqua per garantire una completa idratazione.
- In aree con bassa temperatura, elevata umidità e ventilazione inadeguata tempi di asciugatura più lunghi sono da considerarsi normali.
- Evitare di lavorare nel periodo estivo sotto i raggi diretti del sole. Bagnare i sottofondi secchi e porosi prima dell'applicazione. Al momento dell'applicazione il sottofondo dovrà essere umido ma senza pozzanghere di acqua in superficie. In alternativa applicare il Primer BENFERPRIM.
- Durante l'indurimento del prodotto é necessario evitare il contatto con acqua. La pressione negativa può portare alla delaminazione in condizione di gelo.
- Eliminate il contatto diretto con metalli come rame, zinco e alluminio con un primer indurente di pori.
- Per l'impermeabilizzazione di flange di PVC e di acciaio inox, abradere le flange e sgrassarle con un detergente universale, applicare ACQUASHIELD-1KF e allettare BSWTAPE Sleeve
- Per favore osservare una scheda di sicurezza europea in corso di validità. Low chromate.

PULIZIA: La pulizia degli attrezzi va effettuata con straccio o spugna umida quando il prodotto è ancora fresco.

CONSUMO: Con sottofondo liscio e spessore dello strato complessivo di ACQUASHIELD-1KF di 2 mm, il consumo è di 2,3 kg/m².

CONFEZIONI: ACQUASHIELD-1KF viene confezionato in sacchi di carta politenata da 15 kg e viene fornito in Europallet da 630 Kg.

CONSERVAZIONE: In imballo originale chiuso in luogo fresco ed asciutto.

DURATA: 12 mesi dalla data riportata sull'imballo.

DATI TECNICI DEL PRODOTTO	
Classificazione secondo EN 14891:	CM
Consistenza:	Premiscelato in polvere
Colore:	Grigio
Conservazione e Durata:	12 mesi in imballo originale chiuso in luogo fresco ed asciutto
Pericolosità:	Possibile irritazione di pelle e occhi per contatto
Infiammabilità:	No
Rapporto di impasto:	4 - 4,5 litri di acqua per un sacco da 15 kg
Tempo di miscelazione:	2 - 3 minuti (miscelatore minimo 300-500 giri/minuti)
Consistenza dell'impasto:	Malta tissotropica
Massa volumica dell'impasto:	1300 kg/m ³
Temperatura di applicazione:	Da + 5°C a + 35°C
Tempo di vita dell'impasto (Pot Life):	Circa 60 minuti a + 23°C; Circa 20 minuti a + 35°C.
Spessore minimo/massimo:	Da 1 mm a 2 mm per mano (minimo due mani)
Tempo di attesa per la seconda mano:	Variabile fra 90 minuti e 4 ore in funzione delle condizioni climatiche
Transitabilità leggera su supporti asciutti:	1 giorno*
Resistenza alla pioggia dopo:	8 ore
Resistenza all'acqua in pressione dopo:	7 giorni
Posa di piastrelle:	1 giorno
Adesione a trazione iniziale:	≥ 0.5 N/mm ²
Adesione a trazione dopo immersione in acqua:	≥ 0.5 N/mm ²
Adesione a trazione dopo invecchiamento termico:	≥ 0.5 N/mm ²
Adesione a trazione dopo cicli gelo-disgelo:	≥ 0.5 N/mm ²
Adesione a trazione dopo contatto con acqua di calce:	≥ 0.5 N/mm ²
Adesione a trazione dopo contatto con acqua clorurata:	≥ 0.5 N/mm ²
Impermeabilità:	Nessuna penetrazione
Crack bridging:	≥ 1,20 mm
Allungamento a rottura secondo EN 53504:	≥ 115%
Resistenza alla temperatura:	Da -30° C a + 90° C
	* dati rilevati a +23°C, 50% umidità relativa

N.B. I dati e le informazioni contenuti in questa scheda, dettati dalla nostra migliore esperienza, sono puramente indicativi e devono essere verificati dall'utilizzatore del prodotto che si assume comunque tutte le responsabilità derivanti dal suo uso.